

 ArcelorMittal ARCELORMITTAL MEDITERRANEE Site de FOS 13776 FOS SUR MER CEDEX - FRANCE T: +33(0)44247-3314 F: +33(0)44247-3231 E: un.scu(a)arcelormittal.com		CHEMICAL ANALYSIS CERTIFICATE ACCORDING TO NF EN 10204 / DIN 5004																	N° 730/0539854 Page 1 09/ 03							
Sigle du producteur / Mill's identification FOS		C = 0.02 -0.15 MN = 0.60 MAXI P = 0.030 MAXI S = 0.035 MAXI CU = 0.20 MAXI NI = 0.20 MAXI CR = 0.15 MAXI NB = 0.008 MAXI V = 0.008 MAXI TI = 0.025 MAXI MO = 0.060 MAXI																	B03							
Organisme et/ou service de contrôle Inspection organism DRC/UQP 05		Client et/ou destinataire Customer and/or consignee 06		N° Commande Courtier/Client Customer's order N° 31277 UH911SYL01W/000002 07		N° Commande Usine Mill's order N° JH91SYL01W 000002 08		Nuances et spécifications techniques / Grade and technical specifications CS TYPEB ASTMA786-ASTM1011 / 2005 FLOOR PLATE BANDS											Dimensions / Sizes (in)							
																			Epaisseur Thickness B09 .2360	Largeur Width B10 72.000	Longueur Length B11 B01 B02					
N° Coulée Heat number	Identification des produits Product Identification			Masse Weight (kg) (1)	Nombre de pièces Number of pieces	C%	Mn%	P%	S%	Si%	AL%	CR%	CU%	MO%	N %	NB%	NI%	TI%	V %							
B07	B07			B13	B08	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82	C83	C84	C85	C86	C87	C88	C89	C90	
730810662				19486	11	0,03	0,21	0,012	0,010	0,01	0,040	0,03	0,01	0,005	0,004	0,000	0,02	0,002	0,000							
730820366	8471008			20426	11	0,02	0,18	0,009	0,006	0,01	0,026	0,03	0,02	0,005	0,005	0,001	0,02	0,001	0,001							

(1) Masse et nb pieces
 a titre indicatif.
 Mass and quantity
 of pieces as a
 rough guide

Date
 09/02/19

gent / Receiving gent
 F. SIXDENIERS

Z02

040